

1. Ausfertigung

Güteüberwachung KSSR - Prüfstelle -
Schulze-Delitzsch-Str. 25, 30938 Großburgwedel

Kieswerk Wilhelm Reese GmbH
In der Neustadt 1
31737 Rinteln

- Werk Möllenbeck -

Großburgwedel, 20.06.2024
Dr.S./Dr.K.

Korngruppen: 0/2 und 8/16
Auftragsprüfung - Schüttdichte

Prüfzeugnis Nr. 45062-45064/24 (A)

1 Vorgang

Die Proben wurden am 27.02.2024 von unseren Überwachungsbeauftragten, Herrn Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm, im o.g. Werk entnommen (Kennzeichnung: 12292) und in unserer Prüfstelle angeliefert.

Wir erhielten den Auftrag, die Schüttdichte zu bestimmen.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die Proben vier Wochen lang aufbewahrt.

2 Prüfung und Ergebnis

2.1 Schüttdichte

Prüfung nach DIN EN 1097-3

Korngruppen	0/2			8/16		
Prüfdatum	12.03.2024			12.03.2024		
Einzelwerte in Mg/m ³	1,56	1,56	1,55	1,42	1,44	1,42
Mittelwerte in Mg/m ³	1,56			1,43		

Güteüberwachung KSSR
- Prüfstelle -


Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm
Leiter der Prüfstelle



Das Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.
Es darf nur ungekürzt weitergegeben werden.